

Duvar Kağıdı Yapıştır

Teknik bilgi sayfası

200g / Ürün no.102206 / EAN 4016215102206

4kg / Ürün no.102268 / EAN 4016215102268



Hafif ve normal duvar kağıtlarını yapıştırmak için yüksek kaliteli selüloz tutkal. Duvar kağıdı tutkalı topaklanmadan karıştırılabilir ve 30 dakika sonra kullanıma hazır hale gelir. Hem duvar kağıdı makinesi hem de tutkal fırçası ile uygulanabilir.

- Hücre yapıştırıcısı
- Yüksek yapışma gücü
- topaklanma yapmaz
- 30 dakika içinde kullanıma hazır
- işlenebilir
- koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

Hafif ve normal duvar kağıtları için hücreli yapıştırıcı.

Hazırlık

Zemin sağlam, kuru, eşit emiciliğe sahip, pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Eski boya katmanlarını ve duvar kağıtlarını temizleyin. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macunuyla düzeltin. Kum salan ve tebeşirlenen zeminleri baufan Tiefgrund LF ile sağlamlaştırın. Emiciliği yüksek zeminlere ön astar uygulayın veya astarlayın. Kaba taneli sıvalara baufan Zell-Makulatur ile ön kat uygulayın.

İşleme

Normal kağıt duvar kağıtları için, 200 g baufan duvar kağıdı yapıştırıcısını 5 l soğuk ve temiz suya kuvvetli bir şekilde karıştırarak ekleyin ve kısa bir süre daha karıştırmaya devam edin. Ağır duvar kağıtlarını yapıştırmak için 200 g duvar kağıdı yapıştırıcısına 4 l su kullanın. 30 dakika sonra karışımı tekrar kuvvetlice karıştırın. Şişirme süresi geçtikten sonra, duvar kağıdının kalitesine göre karışımı daha da seyreltmek mümkündür. Duvar kağıdı yapıştırıcısını duvar kağıdı sürme aleti veya bir fırça ile duvar kağıdının arka yüzüne eşit bir şekilde sürün, duvar kağıdı şeridini katlayın ve üretici talimatlarına uygun olarak belirtilen bekletme süresini bekledikten sonra yapıştırın. Duvar kağıdı yapıştırıcısının kalıntılarını nemli bir bezle temizleyin. Kullanımdan sonra aletleri temiz suyla yıkayın.

Astarlanmış yüzeylerde duvar kağıdı kaplama işleri için, hazırlanmış duvar kağıdı yapıştırıcısına %20 baufan Lateks Bağlayıcı ilave edilmelidir (200 g'lık duvar kağıdı yapıştırıcısı karışımı başına 750 g Lateks Bağlayıcı). Nem direncini artırmak için ve kritik zeminlerde (örn. taze çimento sıva) de %20 oranında baufan Lateks Bağlayıcı ilave edilmesi tavsiye edilir.

Tüketim

Zemin türüne bağlı olarak, hazırlanan duvar kağıdı yapıştırıcısından m² başına yaklaşık 200 ml.

Depolama

Ambalajı sıkıca kapatarak kuru bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

malzeme, ortam havası ve zemin için en az +5 °C

Duvar kağıdı üreticilerinin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Gözle temas halinde derhal bol suyla iyice durulayın. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de üzerinden ulaşabilirsiniz.

Atık bertarafı:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 08 04 14.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.