



Duvar kağıdından önce optimum yüzey hazırlığı için. Hücresel makülat pürüzlü ve düzensiz sıvaları pürüzsüzleştirir, gözenekleri güvenilir bir şekilde doldurur ve farklı emiciliği eşitler. Bu, duvar kağıdının eşit şekilde yapışmasını sağlar ve duvar kağıdını çok daha kolay hale getirir. İç mekanlarda temiz, düzgün ve profesyonel bir duvar kağıdı sonucu için duvar yüzeylerini hazırlamak için idealdir.

- Duvar kağıdından önce alt tabaka ön işlemi
- Pürüzlü ve kaba gözenekli sıva yüzeylerini düzeltmek için
- emiciliği düzenler
- fırça ve mala uygulaması için
- Su buharı geçirgen ve nefes alabilir
- koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

Kaba sıva için boyanabilir ve malalanabilir duvar kağıdı tabanı olarak hücresel makülat. Pürüzsüzleştirir, gözenekleri doldurur, emiciliği düzenler ve yapışmayı geliştirir.

Hazırlık

Tüm yüzeyler temiz, kuru, sağlam, emici ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mukavemeti arttırmak için baufan Deep Penetrating Primer LF kullanın. Konsolide edilemeyen veya yeterince yapışmayan yüzeyler tamamen çıkarılmalıdır. Çatlakları, delikleri ve kırılmaları baufan iç dolgu ile onarın. Şüphenez varsa, bir test uygulaması yapın.

İşleme

Ambalajın içeriğini uygun miktarda temiz, soğuk su ile karıştırın. Karışım oranı: 1 kg baufan cellular maculate'i yaklaşık 6 litre su ile karıştırın. Yaklaşık 30 dakikalık şişme süresinden sonra, daha fazla ilave edilerek yayılabilirlik optimize edilebilir. Rulo, fırça, boya fırçası veya düz fırça ile uygulanabilir. Baufan Zell-Makulatur tesviye edilecekse, örneğin kaba sıvayı düzeltmek için, su miktarını uygun şekilde azaltın. (1 kg toz için 4 - 5 litre su). Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. baufan Zell-Makulatur herhangi bir koruyucu içermediğinden, karıştırılan ürün derhal kullanılmalıdır. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 24 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur.

Tüketim

1 kg yaklaşık 20 - 25 m² için yeterlidir - uygulama yöntemine ve alt tabaka durumuna bağlı olarak Kullanılan tam miktarı nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Ürün kodu M-DF01

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.