

Duvar Kağıdı Yapıştırma Gücü

Teknik bilgi sayfası

200g / Ürün no.102558 / EAN 4016215102558



Profesyonel duvar kağıdı çalışmaları için özellikle yüksek ıslak mukavemete sahip en yüksek kalitede metilselüloz macun. Boyanabilir duvar kağıtları için idealdir ve ahşap yonga, dokulu ve dokusuz duvar kağıtları, dokusuz ahşap yonga, vinil ve kabartmalı duvar kağıtlarının yanı sıra rulo duvar kağıdı ile çok yönlü kullanım. Karıştırması ve eşit şekilde uygulaması kolaydır, güvenilir yapışma ve temiz, uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

- dokulu, kabartmalı, dokunmamış ve vinil duvar kağıtları, ahşap yonga ve dokunmamış ahşap yonga duvar kağıdı için
- sentetik reçine ile yüksek kaliteli metil selülozdan yapılmıştır
- Üzerine boya yapıldığında yüksek nem direnci
- Güçlü ilk yapışma ve yapışma mukavemeti
- Duvar kağıdı panellerinin çok iyi ayarlanabilirliği
- 15 dakika içinde kullanıma hazır
- işlenebilir
- şeffaf kurur
- koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

Kağıt, vinil, non-woven ve ahşap yonga duvar kağıtları için duvar kağıdı macunu. Çok yüksek ıslak mukavemet, dokulu duvar kağıdı ve boyanabilir ahşap yonga duvar kağıdı için idealdir.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski, kötü yapışmış duvar kağıdını çıkarın ve baufan duvar kağıdı sıyrıcı ile nemlendirin. Çatlak ve delikleri baufan iç dolgu veya decomur süper yapışkan dolgu ile onarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Deep Penetrating Primer LF veya ön macun (1:40 oranında) ile ön işlem uygulayın. Duvar kağıdının daha sonra değiştirilmesini kolaylaştırmak için, özellikle yıkanabilir duvar kağıtları için alt tabakanın baufan Duvar Kağıdı Değiştirme Astarı ile astarlanması önerilir.

İşleme

Karışım oranı: Ön yapıştırma: 1:40 = 8,0 litre su = 60-80 m² Kaba duvar kağıdı: 1:20 = 4,0 litre su = 20-25 m² Dokulu, dokunmamış, vinil, kabartmalı ve ağır duvar kağıdı: 1:20 = 4,0 litre su = 22-25 m² Karıştırın Macunu temiz, soğuk suya kuvvetlice karıştırarak dökün ve 2-3 dakika sonra tekrar karıştırın. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar kuvvetlice karıştırın. Macunu bir fırça veya duvar kağıdı makinesi ile duvar kağıdına uygulayın, duvar kağıdı şeritlerini bir araya getirin ve yeterli ıslatma süresinden sonra uygulayın. Kalan macunu hemen nemli bir bezle temizleyin. Yapıştırılmış duvar kağıdının üzerini macun tamamen kuruyana kadar boyamayın. Duvar kağıdı üreticisinin kullanım talimatlarına uyun. Ağır özel duvar kağıtlarının ve cam elyafının yapışma mukavemetini arttırmak için, her baufan Kraft-Kleister 200 g paketine bir kutu baufan Duvar Kaplaması Yapıştırıcısı 750 g eklenebilir. baufan Kraft-Kleister kireç ve çimentoya dayanıklıdır. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.