

Silikat İç Cephe Boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün no.021026 / EAN 4016215021026

10l / Ürün no.021033 / EAN 4016215021033



Mineral zeminler üzerinde yeni boyama ve yenileme işleri için silikat bazlı, yüksek örtücülüğe sahip iç cephe boyaları. Koruyucu madde içermeyen bu boya, zarif mat yüzey kalitesi ve yüksek su buharı difüzyon kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

- Yüksek opaklıkta silikat bazlı iç cephe boyası
- mineral yüzeyler için
- Su buharına karşı yüksek geçirgenlik
- H₁₀ Sınıfı 2 kontrast oranı, 6 m²/l verimlilikte
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci R sınıfı 3
- Parlaklık derecesi G4, mat
- koruyucu madde içermeyen
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez
- havasız püskürtülebilir

Uygulama alanı

İç duvar ve tavan yüzeyleri için DIN 18363'e uygun beyaz dispersiyon silikat boya.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (beton, duvar, dolgu macunları, çimento, alçı ve kireç sıvaları gibi), alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları, mineral keçe ile mineral, silikat ve mat dispersiyon boya ile sağlam bir şekilde yapışmış boya katmanları için. Zemin kuru, temiz, sağlam, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Zemin üzerindeki gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve zayıf yapışan boya katmanlarını temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminlere baufan Silikat-Fixativ ile astar uygulayın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan dolgu macunu ile düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Astar katı en fazla %10 oranında baufan Silikat-Fixativ ile seyreltilir; ilk kat boya tamamen kuruduktan sonra son katı seyreltmeden uygulayın. Daha geniş yüzeyleri boyarken, iz kalmasını önlemek için ıslak ıslak çalışın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 5 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlama:

Maks. %3 evrensel renk tonlama konsantreleri ile (sadece LW-Oxyd tipleri).

Airless püskürtme uygulaması ile ilgili bilgiler:

Püskürtme açısı: 50°

Nozul: 0,023 – 0,027

Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 125 ml/m²'den itibaren Nesneye bir test katı uygulayarak tam tüketim miktarını

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

İşleme sıcaklığı:

+5 °C ile +30 °C arası (malzeme, ortam havası ve zemin için)

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri örtünüz. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve ciltle temastan kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol suyla yıkayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse bir doktora danışın. Püskürtme işlerinde A2/P2 kombine filtre kullanın. İşleme ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Boyayı kullanırken yemek yemek, içmek ve sigara içmekten kaçının. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 1 g/l.

Atık bertarafı:

Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntılar, atık kodu 08 01 12'ye göre bertaraf edilmelidir.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW40

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.