

Hayvan Barınağı Boyası

Teknik bilgi sayfası

5I / Ürün no.103241 / EAN 4016215103241

Eko-verimli, mineral, yüksek kalsiyum hidratlı kireç bazlı kaplama. Kuruduktan sonra, yüksek beyazlık indeksi ve olağanüstü nefes alabilirliği ile öne çıkan silinmez bir yüzey oluşturur.

Uygulama alanı

Beyaz kireç hidrat bazlı çevre dostu ahır boyası. Sağlıklı bir iç mekan iklimi için antibakteriyel, küf önleyici, nefes alabilir ve leke tutmaz.

Hazırlık

İç mekanlarda kireç ve çimentolu sıvalar, işlenmemiş ahşap ve sağlam eski kaplamalar gibi tüm mineral yüzeyler için. Yüzey kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zayıf yapışmış boya katları gibi gevşek malzemeleri alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Silikat Sabitleyici ile ön işlem uygulayın. Şüpheniz varsa, bir test katı uygulayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Kural olarak, seyreltilmemiş bir kat yeterlidir. Gerekirse kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulanabilir. Aletleri kullandıktan hemen sonra temiz su ile temizleyin. baufan Stable Paint aynı malzeme ile sorunsuz bir şekilde yeniden kaplanabilir. Diğer kaplama türlerini uygulamadan önce, Stabil Boya her zaman yıkanmalı veya fırçalanmalıdır. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici alt tabaka); elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak daha uzundur. Renklendirme: Üniversal renklendirme konsantreleri (LW oksit tipleri) ile maks. %4'e kadar. Havasız sprey uygulamasına ilişkin notlar: Stabil boya önce basınçsız olarak elenmelidir (gözenek boyutu 0,5 mm) Makine filtresi: 30 gözenek Püskürtme açısı: 40°-50° Nozul: 0,025 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için bertaraf edin. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın. Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW40

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.