

Süper Opak Boya

Teknik bilgi sayfası

2,5l / Ürün no.020029 / EAN 4016215020029

5l / Ürün no.020050 / EAN 4016215020050

10l / Ürün no.020081 / EAN 4016215020081



İç cephe duvar ve tavan yüzeyleri için mükemmel örtücülüğe sahip beyaz emülsiyon boya. Düzgün, mat yüzeyler ve yüksek örtücülük sağlar. Kolay uygulanır, iyi yapışır ve yeni ve yenileme kaplamaları için idealdir.

- Mükemmel işçilik
- Kontrast oranı H₁₀ sınıf 1, 6 m²/l kapsama alanı ile
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci R sınıfı 3
- Parlaklık seviyesi: G4 donuk mat
- Solvent, plastikleştirici ve buğulanmaya neden olan maddeler içermez
- havasız püskürtülebilir

Uygulama alanı

İç cephe duvar ve tavan yüzeyleri için mükemmel örtücülüğe sahip beyaz emülsiyon boya.

Hazırlık

Tüm mineral yüzeyler (beton, duvar, tesviye bileşikleri, çimento, alçı ve kireç sıva gibi), alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra ahşap yonga, cam kumaş ve diğer boyanabilir duvar kağıdı ve duvar kaplamaları için. Alt tabaka kuru, temiz, sağlam, emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve kötü yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Astar olarak, boya maksimum %5 su ile seyreltilebilir. İlk kat boya kuruduktan sonra, son katı seyreltmeden uygulayın. Geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 5 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi. Renklendirme: Maksimum %10 evrensel renklendirme konsantreleri veya tam ton ve renklendirme boyası ile. Havasız spreysel uygulama hakkında notlar: Püskürtme açısı: 50° Meme: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 125 ml/m²'den itibaren Nesneye bir test katı uygulayarak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +25 °C Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçın. Koruyucu gözlük takınız. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.