

Yapıştırılmış tavan ve duvar boyası

Teknik bilgi sayfası

2kg / Ürün no.099797 / EAN 4016215099797



Silinmeye dayanıklı, son derece nefes alabilen iç mekan boyamaları için toz halindeki yapıştırıcı boya. Mineral zeminler, alçıpan ve alçı elyaf levhalar, dispersiyon boya katmanları, duvar kağıtları, kaba elyaf duvar kaplamaları ve benzeri yüzeylerin üzerine boyama için.

- Su buharı geçirgen ve nefes alabilir
- iyi kapsama alanı
- renklendirilebilir
- koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

İç duvar ve tavan yüzeyleri için dispergatör.

Hazırlık

Tüm mineral zeminler (beton, duvar, dolgu macunları, çimento, alçı ve kireç sıvaları gibi), alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları, sağlam bir şekilde yapışmış dispersiyon boya katmanları ile duvar kağıdı ve kağıt kaplamalar için. Zemin kuru, temiz, sağlam, eşit emiciliğe sahip, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zemin üzerindeki gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını, eski tutkallı boyaları ve zayıf yapışan boya katmanlarını temizleyin. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri bausfan Tiefgrund LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir bausfan macun ile düzeltin.

İşleme

Paket içeriğini 2 l temiz, soğuk suya kuvvetli bir şekilde karıştırarak ekleyin ve kısa bir süre daha karıştırmaya devam edin. 2 saat sonra tekrar iyice karıştırın. En iyi sonuçlar için, boyayı bir gün önceden hazırlayıp bir gece boyunca demlenmeye bırakmanız önerilir. Boya, rulo, fırça veya düz fırça ile uygulanabilir. Zemin renginde belirgin farklılıklar varsa, ilk katın tamamen kurumasının ardından ikinci bir kat uygulanması tavsiye edilir. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:

Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 5 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlaması:

Maks. %0,2 oranında evrensel renk tonlama konsantreleri veya tam tonlu ve tonlama boyaları ile.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → yaklaşık 15 m² için 2 kg

Kesin tüketim miktarını, uygulamaya önce bir deneme boyaması yaparak belirleyin.

Depolama

Ambalajı sıkıca kapatarak serin ve kuru bir yerde saklayın.

Notlar

Uygulama sıcaklığı:

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

+5 °C ile +30 °C arası (malzeme, ortam havası ve zemin için)

baufan Yapıştırıcı Tavan ve Duvar Boyası koruyucu madde içermediğinden, karıştırılan ürün 2 gün içinde kullanılmalıdır. Silinmeye karşı direnci artırmak için hazırlanan boyaya bausan Lateks Bağlayıcı eklenebilir; bu durumda, eklenen bağlayıcının miktarına göre su miktarı azaltılmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri örtünüz. Uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Boyayı kullanırken yemek yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçınınız. Göz veya cilde temas etmesi halinde derhal bol suyla iyice durulayınız. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Yalnızca tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.bausan.de veya info@bausan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Bertaraf:

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları, evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu No. 17 09 04.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.