Su Durağı

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün kodu 128022 / EAN 4016215128022



Çatlakları, delikleri ve sızıntıları güvenli bir şekilde kapatmak için kalıcı olarak elastik, elyaf takviyeli dolgu macunu. Yağmurda, karda veya ıslak yüzeylerde bile anında su geçirmez. Neredeyse tüm yapı malzemelerine güvenilir bir şekilde yapışır ve 10 mm'ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. Üzeri boyanabilir ve uygulaması kolaydır, çatılar, balkonlar, oluklar, borular ve diğer birçok iç ve dış alanın onarımı için idealdir.

- Kalıcı elastik sızdırmazlık bileşeni
- Her türlü hava koşulunda anında su geçirmez
- elyaf takviyeli
- 10 mm'ye kadar çatlak köprüleme
- Islak yüzeylere de yapışır

Uygulama alanı

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Hazırlık

baufan Wasser-Dicht, bitüm, kiremit, çatı keçesi, alüminyum, bakır, çinko, beton, tuğla, kiremit, ahşap vb. gibi inşaat sektöründe kullanılan tüm yaygın malzemelere yapışır. Alt tabaka sağlam olmalı ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Kir, gevşek duvar, yosun ve diğer bitki örtüsünü mekanik olarak temizleyin. Zımparalanmış, ufalanmış sıva gibi yük taşımayan yüzeyler baufan Deep Primer LF ile sağlamlaştırılmalıdır.

İşleme

baufan Wasser-Dicht kullanıma hazırdır ve seyreltilmemelidir. Fırça veya mala ile uygulanabilir. Uygulama sırasında yüzeyin sızdırmaz olmasına ve minimum 2 mm katman kalınlığı elde edilmesine dikkat edilmelidir. Nemli bir yüzeye veya kötü hava koşullarında (düşük sıcaklıklar, yağmur vb.) uygulanırsa, en geç bir hafta sonra ikinci bir kat uygulanmalıdır. Akrilik boyalarla yeniden kaplama 24 saat sonra mümkündür. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 24 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); %90'ın üzerindeki bağıl nem, özellikle düşük sıcaklıklarla birlikte, kuruma süresini ve kalite özelliklerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Tüketim

yaklaşık 1,5 kg/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Koruyucu eldiven / göz koruması kullanın. CİLTLE (veya saçla) TEMAS HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysileri derhal çıkarın. Cildi bol su ile yıkayın/duşlayın. SOLUNMASI HALİNDE: Temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bir pozisyonda dinlendirin. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün kabını veya etiketini elinizin altında bulundurun. Kabı iyi havalandırılmış bir yerde sıkıca kapalı tutun. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal yönetmeliklere uygun olarak tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın. İçerdiği maddeler: Nafta (petrol) ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Sınıf: 3, Cl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 Ürün 23°C'nin üzerinde parlama noktasına sahip olduğundan, 450 litreden daha küçük kaplarda taşındığından ve 40 saniyeden daha uzun bir geçiş süresine sahip olduğundan ADR'ye tabi

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

değildir (bölüm 2.2.3.1.5.).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.