

## Betonkontakt 710

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.069404208 / EAN 4016215105009



Pürüzsüz, emici olmayan veya az emici mineral yüzeylerde (özellikle beton) alçı, çimento ve kireç içeren macunlar ile sıvaların yapışmasını iyileştirmek için su bazlı özel astar. Pürüzsüz yerinde döküm beton veya yapı elemanlarından oluşan masif beton tavanlar ile düzleştirilmiş prefabrik beton yüzeyler ve polistiren sert köpük levhalar için özellikle uygundur. Ürünün hafif kırmızımsı rengi, daha önce işlenmiş yüzeyin kolayca kontrol edilmesini sağlar.

- yüksek alkali direnci
- kırmızımsı renkte
- çözücü ve plastikleştirici içermez
- kaymaz yüzey
- iç mekanlar için

### Uygulama alanı

Pürüzsüz mineral yüzeyler (özellikle beton) için su bazlı yapıştırıcı astar.

### Hazırlık

Zemin sağlam, kuru ve gevşek parçalardan ve ayırıcı maddelerden (kalıp yağı, son işlem maddesi vb.) arındırılmış olmalıdır. Nem yükü ve zeminden gelen nem sızıntısı kesinlikle önlenmelidir. İşlem görmeyecek yüzeyleri örtün; çünkü sıçrayan boya lekeleri daha sonra çıkarılması zordur.

### İşleme

profimur Betonkontakt'ı kullanmadan önce karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası veya uygun bir püskürtme cihazı (sneak pompası) ile uygulayın. Yalnızca makineyle uygulama durumunda, gerekirse az miktarda su ekleyerek püskürtme kıvamına getirin. Elle uygulama durumunda, ıslak üzerine ıslak olacak şekilde çaprazlamasına uygulayın. Sonraki işlemleri ancak ürün tamamen kuruduktan sonra gerçekleştirin. Kuruma süresi en az 24 saattir – sıcaklık ve hava nemine bağlı olarak değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek hava nemi durumunda kuruma süreleri buna bağlı olarak uzar. Sıvama işleminden önce, silme testi ile kuruma derecesi kontrol edilmelidir.

### Tüketim

Kat başına yaklaşık 250 g/m<sup>2</sup> – yüzeye bağlı olarak. Kesin uygulama miktarını, nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

### Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

### Notlar

Ürün ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda uygulamayın. Gözle temas halinde derhal suyla yıkayın. Püskürtme uygulaması sırasında püskürtme buharını solumayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz [www.baufan.de](http://www.baufan.de) veya [info@baufan.de](mailto:info@baufan.de) adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntılar, EWC 08 01 12 atık kodu altında bertaraf edilmelidir. Kanalizasyona, su kaynaklarına

#### İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

veya toprađa karışmasına izin vermeyin.

**İpucu:**

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.