



Hydrosol-akrilat bazlı, solvent içermeyen bu derinlik astarı, zemin yüzeyini güvenilir bir şekilde sağlamlaştırır ve emiciliği eşit bir şekilde düzenler. Derinlemesine nüfuz eder, sonraki kaplamaların yapışmasını iyileştirir ve yüzeyde homojen bir görünüm sağlar. İç mekanlardaki birçok mineral zemin için uygundur ve suyla 1:1 oranına kadar seyreltilebilir.

- Hidrosol-akrilat
- solvent içermez
- kumlanma, tebeşirlenme ve gözenekli zeminleri sağlamlaştırır ve emiciliği düzenler
- yüksek penetrasyon derinliği
- şeffaf kurur
- Emiciliği düzenlemek için su ile 1:1'e kadar seyreltilebilir
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

Profimur 712 Derinlikli Astar, yaşam alanları, bodrumlar ve cepheler için: kum salan zeminleri sağlamlaştırır, emiciliği azaltır ve mineral yüzeylere derinlemesine nüfuz eder.

Hazırlık

Tüm kuru mineral zeminlerde (beton, alçı, kireç ve çimento sıva gibi), alçıpan, alçı elyaf, çimento elyaf ve benzeri kuru inşaat levhalarında kullanılabilir. Astarlama işleminden önce işlenmeyecek yüzeyleri örtün; çünkü kurumuş sıçramalar daha sonra zorlukla temizlenebilir.

İşleme

LF astarını fırça, fırçalı aplikatör veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Emiciliği ayarlamak için LF astarı suyla 1:1 oranına kadar seyreltilebilir.

Tüketim

Tek kat boyamada 1 l, yaklaşık 10 m²'ye yeter.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Nesne ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda uygulamayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Koruyucu maddeler içerir: Benzizotiyazolinon, Metilizotiyazolinon. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İzotiyazolinona karşı alerjisi olanlar için danışma hattı: 0341/44655-0.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntılar, EWC 08 01 12 atık kodu uyarınca bertaraf edilmelidir. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermemeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.