

Fill+Finish hazır macun 950

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.032202208 / EAN 4016215105320

/ Ürün no.032204208 / EAN 4016215105306



İç mekanlar için kullanıma hazır, beyaz, çok amaçlı hafif macun. Sıva, beton, gözenekli beton ve duvarların düzeltilmesi ile Q3-Q4 yüzey kalitesindeki alçı levhaların tüm yüzeyinin macunlanması için. Ayrıca, Q2 yüzey kalitesindeki önceden macunlanmış alçı levha derzlerinin son kat macunlanması için ve derz kaplama şeritleri kullanılarak HRAK (Vario) ve AK kenar şekillerine sahip alçı levhaların Q1'e uygun derz macunlanması için idealdir.

- kullanıma hazır, çok amaçlı hafif macun
- hafif ve pürüzsüz işleme
- optimum zemin tutunması
- Çok iyi zımparalama özellikleri
- çözücü ve plastikleştirici içermez
- Alçıpan yapımında Q1 - Q4 yüzey kalite sınıfları için (Almanya Alçı ve Alçıpan Endüstrisi Birliği'ne bağlı Alçıpan Endüstri Grubu'nun 2 numaralı teknik kılavuzuna göre)
- iç mekanlar için
- DIN EN 13963-3A standardına göre CE uyumlu

Uygulama alanı

İç mekan yüzeyleri için kullanıma hazır, beyaz, çok amaçlı hafif macun.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (örn. beton, alçı, kireç ve çimento sıva, tuğla vb.) kullanılabilir, dispersiyon boyalar, sentetik reçine sıvalar ile EN 13963 standardına uygun alçıpan, alçı elyaf, çimento elyaf ve benzeri kuru inşaat levhaları üzerinde uygulanabilir. Islak alanlarda kullanılamaz.

İşleme

profimur Fill + Finish ready macununu kullanmadan önce karıştırın ve düzleştirici mala ile uygulayın. Q3-Q4 yüzey kalitelerinde ve tüm yüzeye uygulama durumunda maksimum uygulama kalınlığı 3 mm'dir.

Kuruduktan sonra, macunlanmış yüzeyler çok kolay bir şekilde zımparalanabilir. Yüzeye duvar kağıdı yapıştırılması planlanıyorsa, duvar kaplamasının yapıştırılmasından önce profimur Tiefengrund LF ile astarlama yapılması gerekir.

Püskürtme uygulaması:

Yalnızca, ekipman üreticisi tarafından püskürtülebilir macunların uygulanması için onaylanmış Airless püskürtme cihazları kullanılmalıdır.

Sabit basınç: 215 bar; Çalışma basıncı: 160 – 180 bar; Nozul boyutu: 029 – 041; Hortum uzunluğu: maks. 15 m.

Dolgu macunu kuruma yoluyla sertleşir – kuruma süresi, uygulama kalınlığına, zemin yapısına ve ortam koşullarına bağlı olarak değişir. Sonraki boyama ve yapıştırma işlemleri, dolgu yüzeyin tamamen kurumamasından sonra yapılmalıdır.

Tüketim

1 mm uygulama kalınlığında m² başına yaklaşık 1,1 kg. Kesin tüketim miktarını, yüzey üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Alçıpan levhaların macunlanması sırasında levha üreticilerinin uygulama talimatlarına uyulmalıdır. Q1 standardına göre macunlama yapılırken, derz kaplama şeridi yerleştirilmelidir. Uygulama ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olmamalıdır. Aletler, kullanımdan hemen sonra suyla temizlenmelidir.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web sitemizden veya info@baufan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş artıkları EWC 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.