Fill+Finish Macun 960

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.032404208 / EAN 4016215105283
/ Ürün no.032407208 / EAN 4016215105290

Tüm yüzeyi düzeltmek, filigran ve prefabrik tavanlardaki derzleri kapatmak, çatlak ve delikleri doldurmak ile alçıpan, alçı-lifli, çimento-lifli ve benzeri kuru inşaat levhalarının derzlerini doldurmak için idealdir. profimur Fill+Finish Macun, mükemmel işlenebilirlik özellikleri ve olağanüstü zımparalanabilirliği ile öne çıkar. Bu macun, su buharı difüzyonuna elverişlidir ve tüm duvar kağıdı ve boyama işleri için ideal bir zemin oluşturur. Islak odalar, duşlar, yüzme havuzları, tuzlu su banyoları, ticari amaçlı kullanılan büyük mutfaklar ve benzeri doğrudan su sıçramasına maruz kalan alanlarda kullanım için uygun değildir; ayrıca cam, plastik, ahşap, metal ve dispersiyonlu zeminler üzerinde dolgu uygulamaları için de uygun değildir.

- alçı bazlı
- mükemmel taşlanabilirlik
- kolay ve iz bırakmayan uygulama
- yüksek stabilite
- elyaf takviyeli
- Alçıpan yapımında Q1 - Q4 yüzey kalitesi sınıfları için (Federal Alçı ve Alçıpan Endüstrisi Birliği (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.)'nin Alçıpan Endüstri Grubu'nun 2 numaralı teknik kılavuzuna göre)
- iç mekanlar için
- 60 dakikalık uygulama süresi
- DIN EN 13963-4B ve DIN EN 13279-1 (Alçı yüzey macunu C7/20/2) standartlarına uygun CE sertifikalı

Uygulama alanı

İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için mükemmel yapışma özelliklerine sahip, sentetik reçine katkılı beyaz alçı macun.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (sıva, taş, beton, gözenekli beton, duvar vb.) ve alçıpan, alçı-elyaf, çimento-elyaf ve benzeri kuru inşaat levhalarında kullanılabilir. Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, kalıp yağı vb.) arındırılmış olmalıdır. Çok pürüzsüz beton ile aşırı emici, kum salan ve tebeşirlenen zeminleri profimur Tiefengrund LF ile ön işlemden geçirin. Tozu tutmak ve emiciliği azaltmak için zımparalanmış yüzeyler ve alçıpan levhaların kesim kenarları da astarlanmalıdır. Emici olmayan, pürüzsüz veya sıkı zeminler, kuvars içeren bir astar (örn. profimur Betonkontakt 710) ile önceden işlenmelidir.

İşleme

Hazırlama:
2 ölçü birim profimur Fill+Finish macunu, 1 ölçü birim soğuk ve temiz suya ekleyin (örn. 1 kg toz, 600 ml suya) ve karıştırın. 3 dakika sonra macun karışımını tekrar kısa süreli olarak karıştırın.

Uygulama:
Hazırlanan macun karışımını 60 dakika içinde uygulayın. Gerekirse, ıslak üzerine ıslak (ilk macun tabakasının sertleşmesinden hemen sonra) ikinci bir macun katmanı uygulanabilir; bu durumda topaklanma veya kabarma oluşmaz. Uygulama kalınlığına, ortam koşullarına ve yapı nemine bağlı olarak kuruma süresi yaklaşık 24 saattir – elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzayabilir.

Uygulama ipucu: Zımparalama:
Dolgulanmış yüzeyler, uygulamadan sonraki 4 gün içinde en kolay şekilde zımparalanabilir. En iyi zımparalama sonuçları için, düşük ila orta devirlerde ve hafif basınçla bir disk zımpara makinesi (150 – 180 kum) kullanılması önerilir.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Sonraki İşlemler:
Leke düzeltme uygulamalarında, sonraki katların düzensiz kurumasını önlemek için, onarılan bölgeler veya tüm yüzey profimur Tiefengrund LF astar ile astarlanmalıdır.

Tüketim
1 mm uygulama kalınlığında, m² başına yaklaşık 1 kg toz.

Depolama
Çocukların erişemeyeceği, serin ve kuru bir yerde saklayın. Açılmış ambalajları iyice kapatarak saklayın.

Notlar
Nesne ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduğunda uygulamayın. Kullanımdan sonra aletleri suyla temizleyin.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarını www.baufan.de web sitemizden veya info@baufan.de adresinden edinebilirsiniz.

Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 17 08 02. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.