Kireçli macun 904

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün kodu 026503208 / EAN 4016215105221



İç mekanlardaki mineral zeminler için kullanıma hazır kireçli macun. profimur Kireçli Macun, yüksek su buharı difüzyon kabiliyetiyle öne çıkar ve iç mekan iklimini nem açısından düzenleyici ve dengeleyici bir etki gösterir. Tamamen kuruduktan sonra, macunlanmış yüzeyler çok kolay bir şekilde zımparalanabilir.

- kullanıma hazır
- mineral yüzeyler için
- Çok iyi zımparalama özellikleri
- koruyucu madde, çözücü ve yumuşatıcı içermez
- nefes alabilirliği çok yüksek
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için, mineral bazlı, kullanıma hazır beyaz macun.

Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (beton, gözenekli beton, kalsiyum silikat levhalar, kireç ve çimento sıvaları, duvar işleri vb.) kullanılabilir. Alçı zeminler (alçı sıvalar, alçı dolgu macunları, alçıpan levhalar), zeminler, dispersiyonlu zeminler, cam, metal, plastik ve ahşap için uygun değildir. Zemin kuru, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Aşırı emici, kum salan ve tebeşirlenmeye meyilli zeminler ile zımparalanmış yüzeyler, silikat fiksatif ile önceden işlenmelidir.

İşleme

profimur Kireçli Macunu kullanmadan önce iyice karıştırın (mümkünse makineyle ve %3'e kadar su ilave edilebilir) ve bir spatula veya düzleştirici mala ile uygulayın ve yüzeyle aynı seviyede düzeltin. Tüm yüzeye uygulama yapıldığında maksimum kat kalınlığı 4 mm'dir. Tamamen kuruduktan sonra, profimur kireçli macun gerekirse kolayca zımparalanabilir (150 numara ve üzeri zımpara kağıdı ile).

Püskürtme uygulaması:
Yalnızca, ekipman üreticisi tarafından püskürtülebilir macunların uygulanması için onaylanmış Airless püskürtme cihazları kullanılmalıdır. Sabit basınç: 130 bar; Nozul boyutu: 551; Hortum uzunluğu: maks. 15 m.

Dolgu macunu kuruma yoluyla sertleşir – kuruma süresi, uygulama kalınlığına, zemin özelliklerine ve ortam koşullarına bağlı olarak değişir. Dolgulanmış yüzeyin tamamen kurumasından sonra sonraki boyama ve yapıştırma işlemlerini gerçekleştirin.

Tüketim

1 mm uygulama kalınlığında m² başına yaklaşık 1,7 kg. Kesin tüketim miktarını, yüzey üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Ürün ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında veya +35 °C'nin üzerindeyken uygulamayınız. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de veya info@baufan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntıları EWC 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.