

Roll-on 903

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün no.032905208 / EAN 4016215105054



Duvar ve tavan yüzeylerini onarmak ve düzeltmek için iç mekanlarda kullanıma hazır hafif macun. Dispersiyon boya katmanlarının, cam elyafın, sentetik reçine sıvaların, mineral zeminlerin yanı sıra alçıpan ve diğer kuru inşaat levhalarının üzerine kaplamak için idealdir. Esnek macun, çok kolay bir şekilde sürülür, düzleştirilir ve tiftiklenir; tamamen kuruduktan sonra ise mükemmel şekilde zımparalanabilir.

- kolayca düzleştirilebilir ve sıfıra kadar uzatılabilir
- Çok iyi zımparalama özellikleri
- çözücü ve plastikleştirici içermez
- Kuru inşaat Q3-Q4 yüzey kalitesi için (Federal Alçı ve Alçı Yapı Levhaları Endüstrisi Birliği'nin Alçı Levhalar Endüstri Grubu'nun 2 numaralı teknik bültenine göre)
- iç mekanlar için
- DIN EN 13963-2A standardına uygun CE sertifikalı

Uygulama alanı

İç mekanlarda duvar ve tavan yüzeylerini onarmak ve düzeltmek için kullanıma hazır, solvent içermeyen sentetik reçine bazlı hafif macun.

Hazırlık

Emici olmayan dispersiyonlu zeminlerde, mineral yüzeylerde (alçı, kireç ve çimento sıva, taş, beton, gözenekli beton, duvar vb.) ve alçıpan, alçı elyaf, çimento elyaf ve diğer kuru inşaat levhalarında kullanılabilir. Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, yağ vb.) arındırılmış olmalıdır. Emiciliği yüksek, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminlere profimur Derin Astar LF ile astar uygulanmalıdır. Derin delikler ve kırık yerler, profimur alçı macun ile ön dolguya tabi tutulmalıdır. Alçıpan ve diğer kuru inşaat levhalarını macunlarken, temel macunlama işlemini profimur Super-Haftspachtel 945 veya profimur Fill+Finish Spachtel 960 ile gerçekleştirin.

İşleme

Dolguyu bir boya rulosu (orta tüylü), uygun bir püskürtme cihazı veya mala ile uygulayın ve düzeltin. Uygulama kalınlığı en fazla 3 mm.

Püskürtme uygulaması:

Yalnızca, ekipman üreticisi tarafından püskürtülebilir dolgu macunlarının uygulanması için onaylanmış Airless püskürtme cihazları kullanılmalıdır (örn. Graco Mark V, Wagner PS 3.39 veya benzeri modeller).

Sabit basınç: 215 bar; Çalışma basıncı: 160 – 180 bar; Nozul boyutu: 029 – 041; Hortum uzunluğu: maks. 15 m.

Dolgu macunu kuruma yoluyla sertleşir – kuruma süresi, uygulama kalınlığına, zemin yapısına ve ortam koşullarına bağlı olarak değişir. Sonraki boyama ve yapıştırma işlemleri, dolgu yüzeyin tamamen kurumadan sonra yapılmalıdır.

Tüketim

1 mm uygulama kalınlığında m² başına yaklaşık 1,4 kg. Kesin tüketim miktarını, uygulamaya yönelik bir deneme yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun, çocuk korumasına alın ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

Obje ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında olduđuunda uygulamayınız. Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyiniz.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden www.profimur.de veya info@baufan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntıları EWC 08 04 10 atık kodu altında bertaraf edin. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.