# Süper Yapışkan Macun 945

Teknik bilgi sayfası

/ Ürün kodu 003904208 / EAN 4016215105016
/ Ürün kodu 003908208 / EAN 4016215105030




Tüm yüzeyin düzeltilmesi, filigran ve prefabrik tavanlardaki derzlerin kapatılması, çatlak ve deliklerin doldurulması ile alçıpan, alçı-lifli, çimento-lifli ve benzeri kuru inşaat levhalarının derzlerinin doldurulması için idealdir. Gerilimsiz olarak monte edilmiş alçıpan levhalar, takviye şeridi kullanılmadan macunlanabilir. Levha üreticilerinin uygulama talimatlarına uyulmalıdır. profimur Super-Haftspachtel, çok iyi bir zemin yapışması, dolgu gücü ve dayanıklılığa sahiptir. Su buharı difüzyonuna izin verir ve sonraki duvar kağıdı kaplama ve boyama işleri için ideal bir zemin oluşturur. Yumuşak kıvamı sayesinde profimur Süper Yapışkan Macun, pürüzsüz veya dokulu yüzeyler oluşturmak için mükemmeldir. Islak odalar, duşlar, yüzme havuzları, tuzlu su banyoları, ticari amaçlı büyük mutfaklar vb. gibi doğrudan su sıçramasına maruz kalan alanlarda kullanım için uygun değildir; ayrıca cam, plastik, ahşap, metal ve dispersiyonlu zeminler üzerine macunlama için de uygun değildir.

- Boyama ve alçıpan için spatula
- Gerilimsiz bir şekilde monte edilmiş alçıpan ve alçı elyaf levhaların tüm yüzeyini düzeltmek ve derzlerini doldurmak için idealdir; takviye şeritleri kullanılmasa bile
- EN 13963 standardına uygun tüm alçıpan sistemleri için
- sentetik reçine ile kaplanmış ve elyaf takviyeli
- Sıfıra kadar uzatılabilir, ek yeri olmayan yüzeyler için
- Alçıpan yapımında Q1 - Q4 yüzey kalitesi sınıfları için (Federal Alçı ve Alçıpan Endüstrisi Birliği'ne bağlı Alçıpan Endüstri Grubu'nun 2 numaralı teknik kılavuzuna göre)
- iç mekanlar için
- 45 dakikalık işlem süresi
- DIN EN 13963-4B ve DIN EN 13279-1 (Alçı yüzey macunu C7/20/2) standartlarına uygun CE sertifikalı

## Uygulama alanı

İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için mükemmel yapışma özelliklerine sahip, sentetik reçine takviyeli alçı macunu.

## Hazırlık

Tüm mineral zeminlerde (alçı, kireç ve çimento sıva, taş, beton, gözenekli beton, duvar vb.) ve ayrıca alçıpan, alçı elyaf, çimento elyaf ve benzeri kuru inşaat levhalarında kullanılabilir. Zemin kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, kalıp yağı vb.) arındırılmış olmalıdır. Çok pürüzsüz beton ile aşırı emici, kum salan ve tebeşirlenen zeminler, profimur Derin Astar LF ile ön işlemden geçirilmelidir. Tozu tutmak ve emiciliği azaltmak için zımparalanmış yüzeyler ile alçıpan levhaların kesim kenarlarına da astar uygulanmalıdır.

## İşleme

Hazırlama:
2 ölçü birim profimur Süper Yapışkan Macun'u 1 ölçü birim soğuk, temiz suya ekleyin (örn. 1 kg toz, 600 ml suya) ve karıştırın. 3 dakika sonra macun karışımını tekrar kısa bir süre karıştırın.

Uygulama:
Hazırlanan macun karışımını 45 dakika içinde bir spatula veya düzleştirici mala ile uygulayın ve yüzeyle aynı seviyede düzeltin. profimur Super-Haftspachtel, tek bir işlemde daha kalın tabakalar halinde de uygulanabilir ve çökme veya çatlama olmadan eşit şekilde sertleşir. Uygulama kalınlığına, ortam koşullarına ve yapı nemine bağlı olarak kuruma süresi yaklaşık 24 saattir – elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzayabilir.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Uygulama ipucu: Zımparalama:
Macunlanmış yüzeyler, uygulamadan sonraki 4 gün içinde en kolay şekilde zımparalanır. Optimum zımparalama sonuçları için, düşük ila orta devirlerde ve hafif basınçla bir tabak zımpara makinesi (120 numara zımpara kağıdı) kullanılması önerilir.

Sonraki İşlemler:
Leke düzeltme işlemlerinde, sonraki boya katlarının düzensiz kurumasını önlemek için, düzeltilen bölgeler veya tüm yüzey profimur Tiefengrund LF astar boyası ile astarlanmalıdır.

## Tüketim
1 mm uygulama kalınlığında, m² başına yaklaşık 1 kg toz.

## Depolama
Çocukların erişemeyeceği, serin ve kuru bir yerde saklayınız. Açılmış ambalajları sıkıca kapatarak saklayınız.

## Notlar
Obje ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ise ürünü kullanmayınız. Kullanımdan sonra aletleri suyla temizleyiniz.

Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden www.baufan.de veya info@baufan.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Sadece tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme veriniz. Kurumuş malzeme kalıntıları, evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 17 08 02. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyiniz.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.