

750ml / Ürün no.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Ürün no.020326 / EAN 4016215020326

5l / Ürün no.020357 / EAN 4016215020357

10l / Ürün no.020401 / EAN 4016215020401



İç mekanlarda mantar ve küf istilasına karşı güvenilir koruma sağlayan, entegre uzun süreli film korumalı, son derece opak, beyaz koruyucu boya. Mutfaklar, banyolar ve diğer nemli odalar için idealdir. Boya, yüksek opaklığı, fırçalamaya dayanıklı yüzeyi ve eşit, mat yüzeyiyle etkileyicidir. Mineral yüzeylere, duvar kağıdına ve ahşap talaşına kolayca uygulanır ve kalıcı olarak temiz, hijyenik ve bakımlı duvar yüzeyleri sağlar.

- Boya filminin küf istilasına karşı uzun süreli korunması için film korumalı
- Mutfaklar, banyolar ve ıslak odalar için ideal
- Yüksek opaklık
- aşınmaya dayanıklı
- 6 m²/l verim ile kontrast oranı sınıf 2
- DIN EN 13300'e göre ıslak aşınma direnci sınıfı 2
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

Yüksek örtme gücüne ve küfe karşı film korumasına sahip beyaz özel boya. İç duvar ve tavan yüzeyleri için, banyo ve mutfaklar için idealdir.

Hazırlık

Beton, duvar, tesviye bileşikler, çimento, alçı ve kireç sıva, alçıpan ve diğer alçıpanlar, sıkıca yapışan emülsiyon boya katlarının yanı sıra ahşap yonga, cam kumaş ve diğer boyanabilir duvar kağıdı ve duvar kaplamaları gibi yüzeyler için. Polistiren ve benzeri yüzeylerden yapılmış tavan panelleri. Yüzey kuru, temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek malzemeyi, eski duvar kağıdını ve zayıf yapışan boyaları alt tabakadan çıkarın. Çok emici, zımparalanabilir ve tebeşirlenebilir yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri uygun bir baufan tesviye bileşeni ile onarın. Küf bulaşmış yüzeyler ilk kat uygulanmadan önce baufan Küf Sökücü ile temizlenmelidir.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, düz fırça veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulayın. Optimum film koruması için iki kat gereklidir. Astar olarak, boya maksimum %10 su ile seyreltilir. İlk kat kuruduktan sonra, son kat seyreltilmeden uygulanmalıdır. Daha geniş alanları kaplarken, birikmeyi önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışın. 5'e kadar tam renk ve renklendirme boyası veya maks. %0,2 evrensel renklendirme konsantresi ile renklendirilebilir. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Havasız spreysel uygulamaya ilişkin notlar: Püskürtme açısı: 50° Meme: 0,023 - 0,027 Püskürtme basıncı: 120 - 180 bar Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 6 - 8 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında daha uzun kuruma süresi.

Tüketim

Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva taneleri → 150 ml/m²'den itibaren Nesne üzerinde test kaplaması yaparak tam tüketim miktarını belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C'nin altında olmamalıdır. Boyanacak yüzeyleri örtmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Boyayı kullanırken yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. dikkat! Püskürtme sırasında tehlikeli

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Püskürtme sırasında A2/P2 kombinasyon filtresi kullanın. Güvenlikle ilgili veriler için lütfen güvenlik bilgi formuna bakın. Güncel güvenlik bilgi formları www.baufan.de web sitemizde veya info@baufan.de adresinde mevcuttur.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.