

500g / Ürün no.520810 / EAN 4016818390666
1kg / Ürün no.520812 / EAN 4016818390673



Dayanıklı camlama ve onarımlar için yüksek kaliteli pencere macunu. Uygulaması kolaydır ve ahşap ve metal çerçevelerdeki cam bölmeler için hava koşullarına dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar.

- DIN 18545'e göre
- Kanıtlanmış kalite
- Renk bej

Uygulama alanı

Sızdırmazlık eğimi açıkta olan ahşap pencerelerdeki tek ve onarım camları için doğal hammaddelerden yapılmış cam macunu.

Hazırlık

Pencere çerçevesi temiz, kuru ve yağsız olmalıdır. Yivler astarlanmalıdır (akrilik boya veya alkid reçine astarı ile). Ancak, cam macununun optimum yapışmasını sağlamak için, astar ahşabın gözeneklerini tıkayacak kadar kalın uygulanmamalıdır.

İşleme

Yoğurma işleminden sonra cam macununu sıkıca bastırın ve yüzeyi bir macun bıçağı ile düzeltin. Kuruma süresi boyunca, herhangi bir yağışmanın macun yatağına nüfuz etmesini önlemek çok önemlidir. Macunun sertleşmesi için oksijene ihtiyaç duyulduğundan, çift camlar camlamadan hemen sonra monte edilmemelidir. Kuruduktan sonra, en geç 4 - 8 hafta sonra macunun üzeri hava koşullarına dayanıklı elastik boya ile boyanmalıdır. Çok erken boyanması kırılmaya neden olabilir. Akrilik boyalar üzerinde her zaman ön testler yapılmalıdır. BFS kılavuzu, DIN 18361 ve DIN 18545 hükümlerine uyulmalıdır.

Tüketim

Yaklaşık 50 - 60 cm için 500 g

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren en az 24 ay boyunca saklanacaktır (etikete bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: malzeme ve sirkülasyon havası için en az + 8 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Kanalizasyon sistemine, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.