

Cephe emprenye Silifirn L

Teknik bilgi sayfası

1l / Ürün no.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Ürün no.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Ürün no.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Ürün no.014804000 / EAN 4007954148044



Mineral yüzeyler için solvent bazlı siloksan cephe emprenyesi. Derin etkili hidrofobik etkisi sayesinde şiddetli yağmura, neme ve kire karşı güvenilir koruma sağlar. Nefes alabilir, renksiz ve şeffaftır - sıva, beton, tuğla, klinker ve mineral kaplamalar için idealdir.

- Nem ve su emilimini önler
- renksiz, şeffaf
- Aromatik içermediği için düşük koku
- Su buharı geçirgenliği yüksek, nefes alabilir
- Donmayı ve yapısal hasarı önler
- kir tutmaz
- boyanabilir
- alkaliye dayanıklı

Uygulama alanı

SILIFIRN L mineral yüzeyleri emprenye ederek su geçirmez hale getirir, neme, don hasarına ve kire karşı korur ve ısıtma maliyetlerini azaltır.

Hazırlık

Alt tabaka stabil olmalı ve ayırıcı maddelerden (gres, küf yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Yeşil tortuların (yosun, liken, vb.) giderilmesi gibi temizlik önlemleri emprenye işleminden önce iyice yapılmalıdır. Temizlik önlemleri alındıktan sonra, bir sonraki çalışma adımı gerçekleştirilmeden önce yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.

İşleme

SILIFIRN L'yi bir fırça veya boya fırçası kullanarak yukarıdan aşağıya doğru iki kez ıslak üzerine ıslak uygulayın. Yüzey çok emici ise, tamamen kuruduktan sonra bir kat daha uygulayın. Uygulama miktarı alt tabakanın emiciliğine göre ayarlanmalıdır - gerekirse bir test alanı oluşturun.

Tüketim

İki kez uygulandığında 400 - 600 ml/m² - alt tabakaya bağlı olarak. Tam tüketim miktarını nesne üzerinde deneme uygulaması yaparak belirleyin.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin ama donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Sıva içeren yüzeyler için uygun değildir. Duvardaki çatlaklar, eksik derzler vb. gibi bina kusurları işlemiden önce kapatılmalı / onarılmalıdır. Doğrudan güneş ışığı altında çalışma yapmayın. Uygulama yapılmayacak yüzeyler önceden uygun önlemler alınarak korunmalıdır. Uygulama sırasında daima kişisel koruyucu ekipman (koruyucu gözlük, eldiven ve solunum koruyucu) kullanın. Renk derinleşmesi genellikle mümkündür, bu nedenle göze çarpmayan bir yerde bir test alanı oluşturun. 5 °C nesne ve ortam sıcaklığının altında uygulama yapmayın. Aletleri kullanımdan hemen sonra PUFAS veya dekotrik Fırça Temizleyici ile temizleyin. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntıları EWC 08 01 11 numaralı atık koduna göre bertaraf edin. Kanalizasyon sistemine, su kütlelerine veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.