

Фасадне просочення Silifirn L

Технічний паспорт

1l / Пункт №.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Пункт №.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Пункт №.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Пункт №.014804000 / EAN 4007954148044



Силоксанове фасадне просочення на основі розчинника для мінеральних основ. Забезпечує надійний захист від проливної дощу, вологи та бруду завдяки гідрофобному ефекту глибокої дії. Дихаюча, безбарвна і прозора - ідеально підходить для штукатурки, бетону, цегли, клинкеру та мінеральних покриттів.

- Захищає від вологи та водопоглинання
- безбарвний, прозорий
- Низький запах, оскільки не містить ароматизаторів
- Висока проникність для водяної пари, повітропроникність
- Запобігає промерзанням та пошкодженню конструкції
- брудовідштовхувачий
- фарбувальний
- стійкий до лугів

Сфера застосування

SILIFIRN L просочує мінеральні основи, роблячи їх водовідштовхувальними, захищає від вологи, морозів, бруду та зменшує витрати на опалення.

Підготовка

Основа повинна бути стабільною і не містити розділяючих речовин (мастила, олії від плісняви тощо). Перед просоченням необхідно ретельно очистити поверхню, наприклад, видалити зелені відкладення (мох, лишайник тощо). Після проведення заходів з очищення поверхні повинні бути повністю сухими перед виконанням наступного етапу робіт.

Обробка

Нанесіть SILIFIRN L зверху вниз двічі мокрим по мокрому за допомогою пензля або малярської кисті. Якщо основа дуже поглинає вологу, нанесіть наступний шар після повного висихання. Кількість нанесення слід підбирати відповідно до поглинальної здатності основи - за необхідності створіть пробну ділянку.

Споживання

400 - 600 мл/м² при дворазовому нанесенні - в залежності від основи. Точну витрату можна визначити шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не підходить для поверхонь зі штукатуркою. Будівельні дефекти, такі як тріщини в кладці, відсутні шви тощо, повинні бути закриті/відремонтовані перед обробкою. Не проводити роботи під прямими сонячними променями. Поверхні, які не підлягають обробці, необхідно заздалегідь захистити, вживши відповідних заходів. Під час нанесення завжди використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, рукавички та засоби захисту органів дихання). Зазвичай можливе поглиблення кольору, тому створіть пробну ділянку в непомітному місці. Не наносити при температурі об'єкта та навколишнього середовища нижче +5 °C. Очищати інструменти відразу після використання засобом PUFAS або Decotric Brush Cleaner. Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізувати тільки порожню тару для вторинної переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Рідкі залишки утилізувати згідно з кодом відходів EWC 08 01 11. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.