

# Силікатна фарба для внутрішніх робіт

## Технічний паспорт

5l / Пункт №.021026 / EAN 4016215021026  
10l / Пункт №.021033 / EAN 4016215021033

Ця високоякісна силікатна фарба для внутрішніх робіт вражає своєю високою непрозорістю та надзвичайною паропроникністю. Не містить консервантів, підтримує здоровий мікроклімат у приміщенні та ідеально підходить для мінеральних основ. Матова поверхня забезпечує рівний, природний вигляд поверхні та довговічні, красиві поверхні стін і стель.

### Сфера застосування

Біла дисперсійна силікатна фарба відповідно до DIN 18363 для внутрішніх поверхонь стін і стель.

### Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, мінеральна вата і міцно зчеплені шари мінеральних, силікатних і матових емульсійних фарб. Основа повинна бути сухою, чистою, стабільною, очищеною від пилу і жиру. Видалити з основи німічні матеріали, старі шпалери та німічні шари фарби, що погано тримаються. Сильно вбираючі, шліфовані та крейдянні основи обробити силікатною ґрунтовкою. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю Baufan.

### Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Ґрунтовку можна розбавити макс. 10 % силікатного закріплювача, верхній шар наносити нерозбавленим після висихання першого шару фарби. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Час висихання: при бл. 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, основа з помірним поглинанням); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: макс. 3% універсальних колеровочних концентратів (тільки для типів LW Oxyd). Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

### Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 125 мл/м<sup>2</sup> Визначити точну кількість витрати шляхом нанесення пробного шару на об'єкт.

### Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

### Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Не їсти, не пити і не курити під час роботи з фарбою. Носіть захисні окуляри (не скляні). У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 під час розпилення. ГІСКОД для лакофарбових матеріалів: BSW40 ГДК ЛОС ЄС для цього продукту: (Кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010) Вміст ЛОС у цьому продукті макс.: 1 г/л

### Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.