

Фарба для деревної тріски

Технічний паспорт

5l / Пункт №.020456 / EAN 4016215020456

10l / Пункт №.020500 / EAN 4016215020500

Ця текстуруюча емульсійна фарба створює рівний, безшовний вигляд дерев'яної стружки прямо з відра. Легко наноситься, не містить розчинників і вражає гарною покривною здатністю. Ідеально підходить для внутрішніх поверхонь стін і стель, створює сучасну, міцну текстуру поверхні.

Сфера застосування

Фактурна емульсійна фарба для внутрішніх поверхонь стін і стель.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, рівномірно поглинаючою, очищеною від пилу та жиру. Видалити з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою *baufan Deep Primer LF*. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю *baufan*.

Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком (рекомендована товщина ворсу 16-18 мм), пензлем, малярським пензлем або відповідним розпилювачем (не безповітряним). Як ґрунтовку фарбу можна розбавляти макс. 10% водою, як фінішне покриття - макс. 5% після висихання першого шару фарби. Для досягнення рівномірної текстури валиком або пензлем рекомендується наносити фарбу двічі тонкими перехресними шарами. При фарбуванні великих площ працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути утворення патьоків. Інструменти очищати водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: універсальними тонуючими концентратами або макс. 5% суцільного кольору та тонуючої фарби. Надлишок фарби призводить до значних змін у характері тріски.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 500 - 800 мл/м² Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потраплення в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.