

Фарба для приміщень для тварин

Технічний паспорт

5I / Пункт №.103241 / EAN 4016215103241

Екологічно чисте, мінеральне, висококальцієве покриття на основі гідратованого вапна. Після висихання утворює стійку до витирання поверхню, яка вирізняється високим індексом білизни та чудовою повітропроникністю.

Сфера застосування

Екологічно чиста фарба для сараїв на основі білого гідрату вапна. Антибактеріальна, перешкоджає утворенню плісняви, повітропроникна та стійка до плям для здорового клімату в приміщенні.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ, таких як вапняні та цементні штукатурки, необроблена деревина та міцні старі покриття всередині приміщень. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, наприклад, фарбу, що погано тримається. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдянні основи попередньо обробити силікатним закріплювачем **baufan**. Якщо є сумніви, нанесіть пробний шар. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші **baufan**.

Обробка

Перед використанням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Як правило, достатньо одного нерозбавленого шару. При необхідності можна нанести другий шар після висихання. Одразу після використання очистіть інструменти чистою водою. **baufan Stable Paint** можна без проблем повторно покрити тим самим матеріалом. Перед нанесенням інших видів покриття **Stable Paint** завжди слід змити або зчистити щіткою. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання відповідно довший. Колеровка: до макс. 4% за допомогою універсальних колеровочних концентратів (оксидні типи LW). Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: стійку фарбу попередньо просіяти без тиску (розмір комірок 0,5 мм) Машинний фільтр: 30 комірок Кут розпилення: 40°-50° Форсунка: 0,025 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м² Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потраплення в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. При розпиленні використовуйте комбінований фільтр A2/P2. ГІСКОД для матеріалів покриття: BSW40

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.