

# Інтер'єрний латекс

## Технічний паспорт

2,5l / Пункт №.021422 / EAN 4016215021422

5L / Пункт №.021453 / EAN 4016215021453

10l / Пункт №.021507 / EAN 4016215021507

Водорозчинна дисперсійна фарба на основі синтетичної смоли для високоякісних внутрішніх покриттів. Вражає високою непрозорістю та елегантною матовою поверхнею. Особливо зносостійка, стійка до чищення та ідеально підходить для житлових приміщень з інтенсивним використанням. Рівномірний результат гарантує доглянуті, довговічні стіни та сучасний, високоякісний ефект приміщення.

### Сфера застосування

Емульсійна фарба для внутрішніх поверхонь стін і стель.

### Підготовка

Для всіх мінеральних основ (таких як бетон, цегляна кладка, вирівнюючі суміші, цементна, гіпсова і вапняна штукатурка), гіпсокартон та інші гіпсокартонні плити, міцно тримаються емульсійні фарби, а також деревно-стружкові, склотканинні та інші шпалери і настінні покриття, що фарбуються. Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, очищеною від пилу та жиру. Видалить з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою *baufan Deep Primer LF*. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної вирівнювальної суміші *baufan*. Особливо підходить для поверхонь, які піддаються постійному навантаженню і повинні очищатися.

### Обробка

Перед використанням добре перемішати і наносити валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Для ґрунтування фарбу можна розбавити максимум 5 % води. Після висихання першого шару фарби наносити нерозбавленою в якості фінішного покриття. При фарбуванні великих поверхонь працюйте мокрим по мокрому, щоб уникнути розшарування. Очистити інструменти водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: максимум 10% універсальних тонуючих концентратів або повнотонкової та тонуючої фарби Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар.

### Споживання

Гладкі поверхні/дрібнозерниста штукатурка → від 150 мл/м<sup>2</sup> Визначити точну кількість витрати шляхом пробного нанесення на об'єкт.

### Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умов належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

### Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потраплення в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

### Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.