



Універсальний наповнювач

Технічний паспорт

500g / Пункт №.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Пункт №.101070 / EAN 4016215101070



Універсальна шпаклівка для виправлення та вирівнювання мінеральних основ (таких як штукатурка, бетон і цегляна кладка), а також дерева, ДСП, пофарбованих поверхонь та подібних основ у приміщеннях. Ця еластична шпаклівка легко наноситься, а після повного висихання її дуже легко шліфувати.

- Тонкошарова вирівнююча суміш для мінеральних основ, деревини та пофарбованих поверхонь
- без розчинників
- легко наноситься і розгладжується
- Швидке висихання
- Легко шліфується
- фарбувальний
- для приміщень

Сфера застосування

Тонкошарова шпаклівка для вирівнювання дрібних нерівностей на штукатурці, бетоні, гіпсокартоні, дереві та пофарбованих поверхнях.

Підготовка

Основа повинна бути чистою, сухою, міцною, рівномірно поглинаючою, а також вільною від пилу та жиру. З основи слід видалити сипучі матеріали, старі шпалери та погано закріплені шари фарби. Сильно поглинаючі, піщані та крейдові основи слід заґрунтувати засобом *baufan Tiefgrund LF*.

Обробка

Перед використанням перемішайте та нанесіть шпателем до товщини шару 3 мм. Якщо необхідне нанесення більш товстого шару, після повного висихання першого шару можна нанести ще один шар шпателем. Робочі інструменти слід очищати водою одразу після використання. Після повного висихання поверхня, оброблена шпателем, дуже легко шліфується та фарбується.

Час висихання:

приблизно 1-2 години на кожен міліметр товщини шару за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тонування:

За допомогою універсальних тонуючих концентратів.

Зберігання

Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки

Температура нанесення:

від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Шпаклівка готова до використання і не підлягає розведенню водою.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Дані щодо безпеки наведено в паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Утилізація:

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів № 08 04 10.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.