

Легкий наповнювач 910

Технічний паспорт

/ Пункт №.034601208 / EAN 4016215105313



Надлегка біла шпаклювальна маса для заповнення швів, тріщин і отворів у стінах та стелях, а також для стикових швів дверних і віконних рам та плінтусів. Ідеально підходить для шпаклювання внутрішніх утеплювальних плит, ліпних молдингів та декоративних елементів із жорсткого пінопласту та полістиролу. Навіть після затвердіння залишається дещо еластичною та пристосовується до природних рухів основи.

- для ідеальних стиків
- білий
- гнучкий
- піддається шліфуванню та фарбуванню
- Можна використовувати всередині приміщень, а також зовні з атмосферостійким верхнім покриттям

Сфера застосування

Гнучка легка шпаклівка для заповнення швів, тріщин і отворів у стінах та стелях, а також для стикових швів дверних і віконних рам та плінтусів.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (наприклад, бетону, штукатурки та цегляної кладки), а також для дерева, полістиролу, покриттів дисперсійними фарбами, лакованих поверхонь, штукатурок на основі синтетичних смол та подібних основ. Основа має бути чистою, сухою, міцною, без пилу та жиру. Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи слід попередньо обробити глибоким ґрунтовником profimur LF.

Обробка

Перед використанням відріжте сопло на відстані не менше 1 см. Нанесіть шпаклівку profimur Leichtfüller шаром товщиною не більше 15 мм і розгладьте. Після повного висихання (залежно від товщини шару та умов навколишнього середовища — приблизно 8 годин) легка шпаклівка profimur дуже добре піддається шліфуванню. При застосуванні назовні після повного висихання слід негайно нанести стійке до атмосферних впливів покриття.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Не застосовувати при температурі нижче +5 °C. Після використання очищайте інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC 08 04 10. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водою або ґрунт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.