Шпаклівка з надзвичайною адгезією 945

Технічний паспорт

/ Номер артикулу 003904208 / EAN 4016215105016
/ Номер артикулу 003908208 / EAN 4016215105030



Ідеально підходить для вирівнювання всієї поверхні, для закриття швів у філігранних та збірних перекриттях, для заповнення тріщин і отворів, а також для затирання швів у гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та подібних плитах для сухого будівництва. Плити для сухої забудови, встановлені без напруги, можна шпаклювати без армувальних смуг. Слід дотримуватися інструкцій з обробки, наданих виробниками плит. Шпаклівка profimur Super-Haft має дуже хорошу адгезію до основи, заповнювальну здатність та стійкість. Вона пропускає водяну пару і утворює оптимальну основу для подальших робіт з обклеювання шпалерами та фарбування. Завдяки своїй еластичній консистенції шпаклівка profimur Super-Haft чудово підходить для створення гладких або фактурних поверхонь. Не підходить для застосування в зонах прямого контакту з бризками води, таких як, наприклад, вологі приміщення, душові, басейни, соляні ванни, промислові кухні тощо, а також для шпаклювання на склі, пластику, дереві, металі та дисперсійних основах.

- Шпатель для малярних робіт та гіпсокартонних робіт
- ідеально підходить для вирівнювання всієї поверхні, а також для затірки швів між гіпсокартонними та гіпсоволокнистими плитами, встановленими без напруги, навіть без армувальних смуг
- для всіх систем гіпсокартону відповідно до стандарту EN 13963
- з додаванням синтетичної смоли та армований волокном
- розсувається до нуля для отримання рівних поверхонь без швів
- для класів якості поверхні Q1–Q4 у сухому будівництві (відповідно до технічного листка № 2 Промислової групи з гіпсокартонних плит у Федеральній асоціації виробників гіпсу та гіпсокартонних плит)
- для приміщень
- 45 хвилин часу на обробку
- Відповідає вимогам CE згідно з DIN EN 13963-4B та DIN EN 13279-1 (гіпсова шпаклівка для поверхонь C7/20/2)

Сфера застосування

Гіпсова шпаклювальна маса, армована синтетичною смолою, з чудовими адгезійними властивостями для обробки стін і стель у приміщеннях.

Підготовка

Застосовується на всіх мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, камінь, бетон, пористий бетон, цегляна кладка тощо), а також на гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волокнистих та подібних плитах для сухого будівництва. Основа має бути сухою, міцною та вільною від розділювальних речовин (пилу, опалубної олії тощо). Дуже гладкий бетон, а також сильно вбираючі, піщані та крейдяні основи слід попередньо обробити глибокою ґрунтовкою profimur LF. Також слід нанести ґрунтовку на шліфовані поверхні та краї гіпсокартонних плит, щоб зв’язати пил і зменшити вбирання.

Обробка

Приготування:
Всипати 2 об’ємні частини шпаклівки «profimur Super-Haftspachtel» в 1 об’ємну частину холодної, чистої води (наприклад, 1 кг порошку на 600 мл води) та перемішати. Через 3 хвилини ще раз коротко перемішати шпаклівку.

Нанесення:
Приготовану шпаклівку нанести протягом 45 хвилин за допомогою шпателя або затирки та вирівняти до рівня поверхні. Шпаклівку «profimur Super-Haftspachtel» можна наносити одним шаром і більшою товщиною, вона твердне рівномірно, не просідаючи та не утворюючи тріщин. Залежно від товщини шару, умов навколишнього середовища та

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

вологості будівельних матеріалів час висихання становить приблизно 24 години — за несприятливих умов час висихання може відповідно подовжитися.

Практична порада щодо шліфування:
Найлегше шліфувати зашпаклевані поверхні протягом 4 днів після нанесення. Для досягнення оптимальних результатів шліфування рекомендується використовувати дискову шліфувальну машину (зернистість абразиву 120) на низьких або середніх обертах та з невеликим тиском.

Подальші роботи:
Щоб уникнути нерівномірного висихання наступних шарів фарби при локальному шпаклюванні, відремонтовані ділянки або всю поверхню слід обробити ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF.

Споживання
приблизно 1 кг порошку на м² при товщині шару 1 мм.

Зберігання
Зберігати у недоступному для дітей місці, в прохолодному та сухому місці. Відкриті ємності слід щільно закривати.

Примітки
Не застосовувати при температурі об’єкта та приміщення нижче +5 °C. Після використання очищайте інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавайте лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Код відходів EWC № 17 08 02. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.