

Шпатель для вирівнювання та шпаклювання 860

Технічний паспорт

/ Пункт №.003201208 / EAN 4016215105078

/ Пункт №.003207208 / EAN 4016215105108



Гіпсова шпаклівка для вирівнювання всієї поверхні, заповнення тріщин, швів і отворів, а також для шпаклювання гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва. Під час шпаклювання плит для сухого будівництва обов'язково слід використовувати маскирувальні стрічки для швів. Пластична шпаклівка легко наноситься та розгладжується, а також твердне навіть у товстих шарах без просідання чи утворення тріщин. Не підходить для використання в зонах, що безпосередньо піддаються впливу бризок води, таких як, наприклад, вологі приміщення, душові, басейни, соляні ванни, промислові кухні тощо, а також для шпаклювання на склі, пластику, дереві, металі та дисперсійних основах.

- для вирівнювання всієї поверхні стель і стін
- для заповнення тріщин і отворів, установки дюбелів та ліплення
- для затірки швів гіпсокартонних та інших плит для сухого будівництва
- з метилцелюлозою для надійного зчеплення
- для класів якості поверхні Q1-Q4 у сухому будівництві (відповідно до технічного листка № 2 Промислової групи з гіпсокартонних плит у Федеральній асоціації виробників гіпсу та гіпсокартонних плит)
- 60 хвилин часу на обробку
- для приміщень
- Відповідає вимогам CE згідно з DIN EN 13963-3B та DIN EN 13279-1 (гіпсова шпаклівка для плоских поверхонь C7/20/2)

Сфера застосування

Гіпсова шпаклівка, армована целюлозою, для обробки стін і стель у приміщеннях.

Підготовка

Застосовується на всіх мінеральних основах (таких як гіпсова, вапняна та цементна штукатурка, камінь, бетон, пористий бетон, цегляна кладка тощо), а також на гіпсокартонних, гіпсоволокнистих, цементно-волоконних та подібних плитах для сухого будівництва. Основа повинна бути сухою, міцною та вільною від розділювальних речовин (пилу, опалубочного масла тощо). Сильно вбираючі, піщані та крейдові основи слід попередньо обробити глибоким ґрунтовкою profimur LF. Також слід нанести ґрунтовку на відшліфовані поверхні та краї розрізів гіпсокартонних плит, щоб зв'язати пил і зменшити поглинання.

Обробка

Приготування:

Всипте 2 частини за об'ємом шпаклювальної суміші profimur для вирівнювання та шпаклювання в 1 частину за об'ємом холодної, чистої води (наприклад, 1 кг порошку на 650 мл води) та перемішайте. Через 3 хвилини ще раз коротко перемішайте шпаклівку.

Нанесення:

Нанесіть приготовану шпаклівку протягом 60 хвилин за допомогою шпателя або вирівнювальної лопатки та розгладьте до рівня поверхні. Залежно від товщини шару, умов навколишнього середовища та вологості будівлі час висихання становить приблизно 24 години — за несприятливих умов час висихання може відповідно подовжитися.

Практична порада щодо шліфування:

Після повного висихання (приблизно 24 години — залежно від умов навколишнього середовища та вологості будівлі)

Статус: 26.09.2026

Сторінка 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

зашпакльовані поверхні можна легко дошліфувати. Для досягнення оптимальних результатів шліфування рекомендується використовувати дискову шліфувальну машину (зернистість абразиву 120-150) на низьких або середніх обертах та з невеликим тиском.

Подальші роботи:

Щоб уникнути нерівномірного висихання наступних шарів фарби при локальному шпаклюванні, відремонтовані ділянки або навіть всю поверхню слід обробити ґрунтовкою profimur Tiefengrund LF.

Споживання

приблизно 1 кг порошку на м² при товщині шару 1 мм.

Зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці, у прохолодному та сухому приміщенні. Відкриті ємності слід зберігати щільно закритими.

Примітки

Не застосовувати при температурі основи та приміщення нижче +5 °C. Після використання очищайте інструменти водою.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавати лише повністю спорожену тару. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Код відходів EWC № 17 08 02. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.