

Шпатель «Fill+Finish ready» 950

Технічний паспорт

/ Пункт №.032202208 / EAN 4016215105320

/ Пункт №.032204208 / EAN 4016215105306



Готова до використання біла універсальна легка шпаклівка для внутрішніх робіт. Призначена для вирівнювання штукатурки, бетону, пористого бетону та цегляної кладки, а також для повного шпаклювання гіпсокартонних плит із класом якості поверхні Q3-Q4. Також ідеально підходить для фінішного шпаклювання попередньо зашпакльованих швів гіпсокартонних плит класу якості поверхні Q2, а також для шпаклювання швів гіпсокартонних плит класу якості поверхні Q1 з формами країв HRAK (Vario) та AK із застосуванням маскувальних стрічок для швів.

- готова до використання універсальна легка шпаклівка
- легке та плавне нанесення
- оптимальне зчеплення з основою
- Дуже хороші шліфувальні властивості
- не містить розчинників та пластифікаторів
- для класів якості поверхні Q1-Q4 у сухій будівництві (відповідно до технічної інструкції № 2 Промислової групи з гіпсокартонних плит у Федеральній асоціації виробників гіпсу та гіпсокартонних плит)
- для приміщень
- Відповідає вимогам CE згідно з DIN EN 13963-3A

Сфера застосування

Готова до застосування біла універсальна легка шпаклівка для внутрішніх поверхонь.

Підготовка

Підходить для всіх мінеральних основ (наприклад, бетон, гіпс, вапняна та цементна штукатурка, цегла тощо), дисперсійні фарби, штучно-смоляні штукатурки, а також на гіпсокартонні, гіпсоволокнисті, цементно-волокнисті та подібні плити для сухого будівництва відповідно до стандарту EN 13963. Не можна застосовувати у вологих приміщеннях.

Обробка

Перед використанням шпаклівку «profimur Fill + Finish ready» слід перемішати та наносити за допомогою шпателя. Товщина шару — не більше 3 мм для класів якості поверхні Q3-Q4, а також у разі нанесення на всю поверхню.

Після висихання зашпакльовані поверхні дуже легко шліфуються. Якщо передбачається обклеювання поверхні шпалерами, перед наклеюванням шпалер необхідно нанести ґрунтовку profimur Tiefengrund LF.

Нанесення розпилювачем:

Дозволено використовувати лише безповітряні розпилювачі, які виробник обладнання допустив для нанесення шпаклівок, придатних для розпилення.

Статичний тиск: 215 бар; робочий тиск: 160 – 180 бар; розмір сопла: 029 – 041; довжина шланга: макс. 15 м.

Шпаклівка твердне під час висихання — час висихання залежить від товщини шару, стану основи та умов навколишнього середовища. Нанесення наступних шарів фарби та приклеювання слід проводити лише після повного висихання зашпакльованої поверхні.

Споживання

приблизно 1,1 кг на м² при товщині шару 1 мм. Точну витрату слід визначити шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим, захищеним від дітей і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Примітки

Під час шпаклювання гіпсокартонних плит слід дотримуватися інструкцій виробника плит. При шпаклюванні відповідно до Q1 необхідно встановити шпонтувальну стрічку. Не застосовувати при температурі об'єкта та приміщення нижче +5 °C. Інструменти слід очищати водою одразу після використання.

Інформацію щодо безпеки дивіться у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de або за адресою info@baufan.de.

На переробку здавайте лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Незатверділі залишки утилізуйте відповідно до коду відходів EWC 08 04 10. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.